



# ES 65 S

1.2363, weichgeglüht  
X100CrMoV5

Festigkeit: max. 241 HB (810 N/mm<sup>2</sup>)

## Charakteristik bzw. Verwendungszweck:

Lufthärtender Sonderkaltarbeitsstahl für Schnitt- und Stanzwerkzeuge, Formen für die Kunststoffverarbeitung, Rollen, Scherenmesser, Gewindewalzbacken, Kaltprägewerkzeuge und Messwerkzeuge

Stärke in mm	40	50	60	70	80	100	120	150
	1010	1010	1010	1010	1010	500	500	500